

Información técnica de producto

® NORQUI PLASTER GRUESO Mortero de Repello

DESCRIPCIÓN:

Mortero de Repello Gris granulado, formulado con aditivos especiales. Contiene arenas de piedra caliza, arenas sílice, cemento Pórtland y polímeros de látex que le confieren propiedades diferenciadoras en el acabado de paredes, muros prefabricados, paredes de concreto colado o muro pretensado.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente Adhesión
- Con aditivos que ayudan a la trabajabilidad.
- Ideal para aplicaciones de capas mayores a 5 mm y hasta 22.5 mm.
- Fácil de preparar, solo agregando agua.
- 100 % lavable
- Ideal para nivelación inicial de pared
- Puede aplicarse con Llaneta o llana plana, aplicación manual o con máquina de proyección cuando es requerido
- Modificado con fibras sintéticas.
- Densidad aparente en Húmedo $2,20 \pm 1,0$ g/ml

USOS:

- Blocks
- Ladrillo
- Concreto
- Repellos convencionales
- Reparaciones de repellos antiguos
- Nivelación de paredes

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Las superficies deben de estar limpias y libres de polvo, pinturas de aceite, suciedad, curadores y otros.

En superficies de concreto nuevas, se recomienda verificar el fraguado correcto de la mampostería o del sustrato cementicio antes de su colocación. Para repellos nuevos sobre sustratos viejos, verificar primero la resistencia del repello existente y utilizar Adhesivo Látex Bond 2000-08 como promotor de adherencia

Humedezca previamente las superficies con el fin de disminuir la absorción de la pared y permitir una mejor trabajabilidad del producto en caso de que las superficies así lo requieren. Verifique siempre la Temperatura de la pared y ambiente a fin de garantizar el fraguado normal del producto. Proteja el producto de la lluvia al menos las 8 primeras horas después de aplicado

Información técnica de producto

® NORQUI PLASTER GRUESO Mortero de Repello PROYECTABLE

APLICACIÓN:

1. Mezcle el contenido del saco de 40 kilos con aproximadamente 6-7 litros de agua hasta formar una pasta homogénea.
2. Aplique una mano del producto con una llana plana o similar sobre la superficie deseada para nivelar y corregir imperfecciones según los espesores de las maestras o guías. Posteriormente que la primera mano haya secado, aplique la segunda mano del producto con el fin de dar acabado.
3. Utilice esponja u otro elemento texturizador para dar acabado final si procede
4. Curado: 18 horas después de aplicado el producto, aplique agua en abundancia sobre la superficie con el fin de obtener la mejor resistencia y dureza del repello. Repita durante al menos dos veces al día durante dos días al menos.

RENDIMIENTO:

Puede existir variación con relación al tipo de superficie y espesor.

TABLA DE RENDIMIENTOS	
ESPESOR DE REPELLO (mm)	RENDIMIENTO M ² POR SACO 40 KG
5 mm	4.0-4.3 m ²
10 mm	2.0-2.2 m ²
22.5 mm	0.9-1.0 m ²

DATOS TÉCNICOS

Resistencia a la compresión ASTM C 109

7 días: 52 kg/cm²

14 días: 60 kg/cm²

28 días: 84 kg/cm²

Resistencia Flexión ASTM C580

7 días: 50.9 kg/cm²

28 días: 68.1 kg/cm²

Adherencia a los 28 días EN 1015/12 - 11.7 kg/cm²

Tiempo de curado inicial: 2 días

Tiempo de espera para aplicación de otros productos: 8-10 días

Información técnica de producto

® NORQUI PLASTER GRUESO Mortero de Repello PROYECTABLE

EMPAQUE Y PRESENTACION

- Saco de 40Kg/88Lbs.

ALMACENAJE

El producto debe de mantenerse almacenado en un lugar fresco sin exposición directa al sol.

Debe mantenerse estibado en tarimas, alejado y cubierto de la humedad

Se recomienda utilizar el producto 6 meses después de su fecha de fabricación.

NOTA:

Industrias Zurquí garantiza los procesos de elaboración de sus productos, no se responsabiliza por manejos incorrectos de los mismos, aplicaciones inadecuadas o utilizaciones para fines distintos para los que fueron fabricados y su garantía se limita a la reposición del material en caso de que se demostrase de forma fehaciente, que utilizando los métodos y técnicas apropiadas de aplicación, manejo y factores ambientales el producto tuvo una no conformidad de acuerdo a los métodos y estándares de la empresa.

Producto hecho en Costa Rica por: INDUSTRIAS ZURQUI C Y M S.A. San Luis de Sto. Domingo, Heredia Teléfonos: (506) 2268-8249/4397 Fax: (506) 2268-4483
e-mail: inzurqui@racsa.co.cr www.inzurqui.com