

Información técnica de producto

REPEMIX NORQUI HIDROFUGO W1 MURO SECO BASE COAT

DESCRIPCIÓN:

Mortero de repello cementicio flexible para brindar apariencia cementicia modificado con polímeros de latex, aditivos de alta calidad y repelentes al agua. Ideal para repellar y acabar en capas delgadas de 1.5 mm de espesor sobre laminas de muro seco en interiores y exteriores expuestas constantemente a la lluvia y el viento.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente Adhesión
- Resistente al Agua
- Fácil de aplicar
- 100 % lavable
- Puede aplicarse con llaneta o llana plana.
- Repele el agua de lluvias. Hidrofugo w1.
- Modificado con polímeros que incrementan la adhesión y flexión.

USOS:

- Sobre láminas de Gypsum, Durock o Dense Glass
- Repellos
- Blocks
- Ladrillo
- Concreto
- Láminas de Fibrocemento (tipo plycem, Plyrock, etc.)

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Las superficies deben de estar limpias y libres de polvo, pinturas de aceite, suciedad y otros. En superficies con pinturas acrílicas, se puede aplicar Base Coat Norqui si existe un promotor de adherencia adecuado.

En superficies de concreto nuevas, se recomienda esperar hasta 10 días después de fraguado la base para aplicar Base Coat Norqui con el fin de evitar la efluorescencia del cemento gris. Humedezca previamente las superficies con el fin de disminuir la absorción de la pared y permitir una mejor trabajabilidad del producto.

Siga las instrucciones del sistema liviano en cuanto a instalación del mismo y uso de las correspondientes mallas, cintas u otros

Información técnica de producto

REPEMIX NORQUI HIDROFUGO W1 MURO SECO

BASE COAT

que el mismo requiera. Cada sistema liviano recomienda los materiales específicos y modos de instalación idóneos. En caso de requerir asistencia técnica, no dude en solicitar la misma.

APLICACIÓN:

1. Mezcle el contenido del saco con aproximadamente 6-8 litros de agua hasta formar una pasta.
2. Aplique una mano del producto con una llana plana o similar sobre la superficie deseada para nivelar y corregir imperfecciones. Posteriormente que la primera mano haya secado, aplique la segunda mano del producto con el fin de dar acabado.
3. Utilice esponja u otro elemento texturizador para dar acabado final si procede
4. Nota: Una vez aplicado el producto, es importante protegerlo de la lluvia hasta que se inicie el proceso de curado.
5. Para aumentar la resistencia a la flexión en paredes exteriores, utilice malla embebida en el muro seco en la primer mano. Procure si el repello quedara expuesto, sellarlo con sellador de concreto transparente o similar.
6. Limitación: Este producto no esta diseñado para estar sujeto a inmersión o bajo nivel freático alto.
7. Consultar empaque para mayores detalles y consejos de aplicación.

Para lograr un mejor acabado se recomienda aplicar paredes completas con el fin de evitar las juntas entre diferentes aplicaciones.

RENDIMIENTO:

Puede existir variación con relación al tipo de superficie, siendo un aproximado un rendimiento por saco de 20 kg de:

- 3,5-4 m² a 3 mm de espesor. Se recomienda aplicar dos manos de 1.5 mm cada una.
- 6-7 m² a una mano de 1,5 mm. Se recomienda aplicar dos manos de 1.5 mm cada una.

EMPAQUE Y PRESENTACION **DATOS TECNICOS:**

Su empaque se presenta en los siguientes paquetes:

- Saco 20 kg. Color blanco o Gris.

Densidad Húmedo: 1,71 kg/l Contenido aire: 5-10% ASTM C 109

Información técnica de producto

REPEMIX NORQUI HIDROFUGO W1 MURO SECO

BASE COAT

7 días: 73.1 kg/cm²

28 días: 112 kg/cm² ASTM C 580

7 días: 52 kg/cm²

28 días: 81.5 kg/cm²

- Desarrollado en base a cumplimiento de NORMA UNE-EN 998 TIPO (GP) CS IV W1 .
- Capilaridad por absorción: ≤ 0.3 kg/m² min
- ASTM C 307 28 Días : 3.0

ALMACENAJE

El producto debe de mantenerse almacenado en un lugar fresco sin exposición directa al sol.

Debe mantenerse estibado en tarimas, alejado y cubierto de la humedad.

El tiempo de almacenaje es de 6-8 meses en su empaque original cerrado, en un lugar seco y bajo techo.

NOTA:

El fabricante garantiza los procesos de elaboración de sus productos, no se responsabiliza por manejos incorrectos de los mismos, aplicaciones inadecuadas o utilizaciones para fines distintos para los que fueron fabricados

Producto elaborado en Costa Rica por INDUSTRIAS ZURQUI C Y M S.A.
Heredia, CR.
www.inzurqui.com
Tel (506) 2268-8249 / 2268-7646