

® NORQUI GROUT Fragua Granulada Con Arena

DESCRIPCIÓN:

La fragua **NORQUI Granulada** es una mezcla de Cemento Pórtland, arenas con granulometría seleccionada y aditivos químicos especiales. **(Contiene arenas tipo sílices en su formulación).**

CARACTERÍSTICAS:

- Colores Estables
- Elasticidad y resistencia
- Evita reventaduras
- No produce grumos
- Uso interior y exterior
- Para pisos y paredes
- Lista para usar (solo agregue agua)
- Ideal para sisas de 4 -12 mm.

USOS:

- Para el fraguado de :
- Pisos y azulejos cerámicos
 - Mosaicos
 - Losetas de barro
 - Otros similares

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Las superficies deben de estar secas y libres de polvo, aceites, suciedad y otros. La temperatura debe estar por encima de 10 C durante la instalación y por lo menos 72 horas después.

MEZCLADO

1. Utilice agua limpia y a temperatura normal, así como recipientes y herramientas limpias.
2. Agregue la cantidad de agua necesaria para lograr una pasta consistente. Mezcle por unos minutos y luego deje reposar por al menos 3 minutos para permitir la reacción adecuada de los químicos. Posteriormente vuelva a mezclar y aplique.
3. No agregue más agua ni producto después de dejar reposar la mezcla.

® NORQUI GROUT Fragua Granulada Con Arena

APLICACIÓN:

1. Limpie la superficie a fraguas. Las juntas deben de estar libres de cualquier residuo del mortero de pega.
2. Utilice una llana de hule o fraguadora especial que permita la adecuada distribución de la fragua dentro de las juntas. Mantenga la llana en ángulo de 45 con respecto a la superficie a fraguar.
3. La limpieza de la fragua debe de darse tan pronto como sea posible. Para eliminar los excesos de fragua utilice una esponja limpia u otro que permita limpiar sin dañar la superficie, así como brindar el acabado final y la textura.
4. No utilice soluciones ácidas como por ejemplo: ácido muriático, para la limpieza.

ESPECIFICACIONES:

- Tiempo de fraguado inicial y final, en un ambiente con temperatura de $23,0 \pm 1,7$ grados C y humedad relativa ≥ 95 %.
- Resistencia a la compresión a 28 días 5535 psi.
- Resistencia a la flexión a 7 días 1081 psi.
- Cumple norma ANSI A A 118.6 según análisis CIVCO a norma ASTM C 150.

RENDIMIENTO:

- Piso cerámico: sisa de 5 mm $1.0 \text{ m}^2 \times \text{Kg}$.
- Mosaico: sisa de 5 mm $0.5 \text{ m}^2 \times \text{Kg}$

EMPAQUE Y PRESENTACIÓN:

La **FRAGUA NORQUI Granulada con ARENA** tiene una cartilla con variedad de colores. Su empaque se da en los siguientes paquetes:

- Bolsa plástica de 3 Kg.
- Bolsa de papel 10 Kg.
- Bolsa de papel 11,4 kg
- Bolsa de papel 12 kg

NOTA:

INDUSTRIAS ZURQUÍ S.A. garantiza los procesos de elaboración de sus productos, no se responsabiliza por manejos incorrectos de los mismos, aplicaciones inadecuadas o utilidades para fines distintos para los que fueron fabricados

Producto hecho en Costa Rica por: **INDUSTRIAS ZURQUI C Y M S.A.** San Luis de Sto. Domingo, Heredia Teléfonos: (506) 2268-8249/4397 Fax: (506) 2268-4483 e-mail: inzurqui@racsa.co.cr www.inzurqui.com