

## Información técnica de producto

### ® NORQUI BLOCK MIX TIPO N (RESISTENCIA NORMAL)

#### **DESCRIPCIÓN:**

Mortero gris, formulado con aditivos especiales. Contiene arenas sílice y cemento Pórtland y polímeros de látex que le confieren propiedades diferenciadoras para obtener buena resistencia en obras donde se utilice el pegado de bloques de concreto, piedra, reparación o construcción de aceras, áreas de concreto exteriores o interiores

#### **CARACTERÍSTICAS:**

- Cumple la norma ASTM C 387 usado correctamente
- Cumple la norma ASTM 270
- Resistencia de 5 MPa.
- Calidad de mezcla controlada
- Reduce el trabajo en el sitio, reduce el desperdicio
- Excelente trabajabilidad
- Solo requiere añadir agua

#### **USOS:**

- Blocks
- Ladrillos
- Reparaciones de mampostería
- Nivelación o construcción de aceras o patios

#### **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:**

Las superficies deben de estar limpias y libres de polvo, pinturas de aceite, suciedad, curadores y otros.

En superficies de concreto nuevas, se recomienda verificar el fraguado correcto de la mampostería antes de su colocación.

Para reparaciones, verificar primero la resistencia del sustrato existente

Humedezca previamente las superficies con el fin de disminuir la absorción de la pared y permitir una mejor trabajabilidad del producto en caso de que las superficies así lo requieren. Verifique siempre la Temperatura del área donde se vaya a colocar el material el y ambiente a fin de garantizar el fraguado normal del producto. Proteja el producto colocado de la lluvia al menos las 8 primeras horas después de aplicado

## Información técnica de producto

### ® NORQUI BLOCK MIX TIPO N (RESISTENCIA NORMAL)

#### **APLICACIÓN:**

1. Mezcle el contenido del saco de 40 kilos con aproximadamente 5.5-6.5 litros de agua hasta formar una pasta, adicionando poco a poco
2. El exceso de agua en la mezcla produce un detrimento de la resistencia del mortero. Use agua fría en climas muy calientes
3. Curado: 18 horas después de aplicado el producto, aplique agua en abundancia sobre la superficie con el fin de obtener la mejor resistencia y dureza del mortero. Repita durante al menos dos veces al día durante dos días.

#### **RENDIMIENTO:**

Puede existir variación con relación al tipo de superficie, siendo un aproximado un rendimiento por saco de 20 Kg. de: 14 A 16 Blocks de 12X20x40CM

#### **EMPAQUE Y PRESENTACIÓN:**

- Saco de 20 Kg.
- Saco de 40 Kg.

#### **ALMACENAJE:**

El producto debe de mantenerse almacenado en un lugar fresco sin exposición directa al sol.

Debe mantenerse estibado en tarimas, alejado y cubierto de la humedad

Se recomienda utilizar el producto 6 meses después de su fecha de fabricación.

Industrias Zurquí garantiza los procesos de elaboración de sus productos, no se responsabiliza por manejos incorrectos de los mismos, aplicaciones inadecuadas o utilidades para fines distintos para los que fueron fabricados

#### **NOTA:**

Industrias Zurquí garantiza los procesos de elaboración de sus productos, no se responsabiliza por manejos incorrectos de los mismos, aplicaciones inadecuadas o utilidades para fines distintos para los que fueron fabricados y su garantía se limita a la reposición del material en caso de que se demostrase de forma fehaciente, que utilizando los métodos y técnicas apropiadas de aplicación, manejo y factores ambientales el producto tuvo una no conformidad de acuerdo a los métodos y estándares de la empresa.



Industrias **Zurquí**

## **Información técnica de producto**

### **® NORQUI BLOCK MIX TIPO N (RESISTENCIA NORMAL)**

Producto hecho en Costa Rica por: INDUSTRIAS ZURQUI C Y M S.A. San Luis de Sto. Domingo, Heredia Teléfonos: (506) 268-8249/4397 Fax: (506) 268-4483  
e-mail: [inzurqui@racsa.co.cr](mailto:inzurqui@racsa.co.cr) [www.inzurqui.com](http://www.inzurqui.com)