

## Información técnica de producto

### ® STUCCO CEMENTICIO NORQUI

#### **DESCRIPCIÓN:**

Mortero de Repello con color tipo Stucco, formulado con aditivos especiales. Contiene arenas sílice, latex y pigmentos especiales.

#### **CARACTERÍSTICAS:**

- Excelente Adhesión
- Resistente al Agua
- Fácil de aplicar
- 100 % lavable
- Puede aplicarse con Llaneta o llana plana.

#### **USOS:**

- Sobre otros estucos
- Repellos
- Blocks
- Ladrillo
- Concreto
- Láminas de Fibrocemento (tipo plycem, JPM, etc.)

#### **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:**

Las superficies deben de estar limpias y libres de polvo, pinturas de aceite, suciedad y otros. En superficies con pinturas acrílicas o superficies de fibrocemento, se puede aplicar stucco NORQUI, si se aplica una capa de LATEX BOND 2000-07 y la pintura esta en buenas condiciones.

En superficies de concreto nuevas, se recomienda esperar hasta 10 días después de fraguado la base para aplicar STUCCO NORQUI con el fin de evitar la migración de sales del cemento gris.

Humedezca previamente las superficies con el fin de disminuir la absorción de la pared y permitir una mejor trabajabilidad del producto.

#### **APLICACIÓN:**

1. Mezcle el contenido del saco con aproximadamente 6-8 litros de agua hasta formar una pasta.
2. Aplique una mano del producto con una llana plana o similar sobre la superficie deseada para nivelar y corregir imperfecciones. Posteriormente que la primera mano haya secado, aplique la segunda mano del producto con el fin de dar acabado.

## Información técnica de producto

### ® STUCCO CEMENTICIO NORQUI

3. Utilice esponja u otro elemento texturizador para dar acabado final si procede
4. Curado: 18 horas después de aplicado el producto, aplique agua en abundancia sobre la superficie con el fin de obtener la mejor resistencia y dureza del stucco. Repita durante al menos dos veces al día durante dos días.

**Nota:** Una vez aplicado el producto, es importante protegerlo de la lluvia hasta que se inicie el proceso de curado. Para lograr un mejor acabado se recomienda aplicar paredes completas con el fin de evitar las juntas entre diferentes aplicaciones.

---

#### **RENDIMIENTO:**

Puede existir variación con relación al tipo de superficie, siendo un aproximado un rendimiento por saco de 20 kg de:

- Fino: 12 a 14 m<sup>2</sup>
- Granulado: 10-12 m<sup>2</sup>

---

#### **EMPAQUE Y PRESENTACIÓN:**

Su empaque se da en los siguientes paquetes:

- Saco 20 kg.

---

#### **ALMACENAJE:**

El producto debe de mantenerse almacenado en un lugar fresco sin exposición directa al sol.

Debe mantenerse estibado en tarimas, alejado y cubierto de la humedad.

---

#### **NOTA:**

*Industrias Zurquí garantiza los procesos de elaboración de sus productos, no se responsabiliza por manejos incorrectos de los mismos, aplicaciones inadecuadas o utilidades para fines distintos para los que fueron fabricados*